

COMORAL LDS

DÉGRAISSANT ALCALIN

Homologation : Groupe SAFRAN : SNECMA (DMP 12-300 & 13-300 ; DMR 70-700)

Nettoyant aqueux exempt de solvants, particulièrement adapté à une utilisation en bain de dégraissage sur pièces en acier et titane, ou en aluminium de fonderie.

Elimine efficacement et rapidement tous types d'huiles solubles ou non et de graisses à froid ou à chaud, les protections temporaires des familles "WADIS" et "SOCOPAC".

MISE EN OEUVRE

S'utilise dilué dans l'eau à concentration moyenne de 10 à 20 % et à température de 60 à 90°C. Vérifier la compatibilité des matériaux à dégraisser avant immersion prolongée.

En aspersion, la concentration est de 2 à 5 %. Si des formations de mousse surviennent, utiliser l'additif ADISSOL à raison de 0,2 à 1 %.

En machine à projection eau chaude ou vapeur sous pression, concentration en bout de lance de 1 à 3 %.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

. Aspect.....	liquide clair
. pH à 10 %.....	13
. Densité moyenne.....	1,4
. Inflammabilité	nulle

Socomor
Finishing Technologies

Support technique International / International Technical Support
tel. +33 (0)2 97 43 76 90 fax +33 (0)2 97 54 50 26 E-mail Support@socomor.com

*Veillez consulter notre site Web pour connaître notre correspondant le plus proche
Please consult our Web site to find our nearest correspondent*

socomor@socomor.com



PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Craint le gel. En cas de stockage au froid, homogénéiser avant emploi et ramener à température ordinaire.

Un léger dépôt peut se produire dans le temps au stockage, ce qui ne nuit en rien à la qualité du produit.

Produit alcalin caustique. Manipuler avec précaution. Eviter les projections sur la peau, porter des gants de protection.

Veillez consulter la fiche de données de sécurité pour de plus amples informations.

Cette fiche annule et remplace la précédente.

« Les informations de cette notice sont données de bonne foi mais n'ont qu'une valeur indicative et n'impliquent par conséquent aucun engagement, ni aucune garantie de notre part, notamment en cas d'atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Les données qui y sont exposées rendent compte d'essais effectués par SOCOMOR qui se réserve par ailleurs le droit d'apporter des modifications techniques au produit. Ces données ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour l'adéquation du produit à chaque cas déterminé. Nous vous invitons à vérifier dans tous les cas la législation locale applicable à l'utilisation de notre produit. Nos services sont à votre disposition pour information.»

Socomor
Finishing Technologies

Support technique International / International Technical Support
tel. +33 (0)2 97 43 76 90 fax +33 (0)2 97 54 50 26 E-mail Support@socomor.com

*Veillez consulter notre site Web pour connaître notre correspondant le plus proche
Please consult our Web site to find our nearest correspondent*

socomor@socomor.com

