

DIESTONE S

DILUANT DE SÉCURITÉ À ÉVAPORATION CONTRÔLÉE

Homologations :
AIRBUS FRANCE, DASSAULT AVIATION, TURBOMECA.

Le DIESTONE S est une composition solvante basée sur un complexe de type oxygéné parfaitement stable. Produit de caractère polyvalent à haut pouvoir solvant, exempt d'hydrocarbures benzéniques et halogénés.

UTILISATIONS

- Substitut de la méthyléthylcétone, méthylisobutylcétone, acétate de butyle, d'éthyle, d'isopropyle. Substitut des dilutifs à peintures.
- Solvants de réactivation des primers et peintures époxis ou polyuréthanes.
- Nettoyage et dégraissage des surfaces avant peintures (neutralisation des empreintes manuelles et déshydratation).
- Nettoyage des matériels d'application des peintures.
- Elimination des sous-couches polyvinyliques. Elimination des produits de protection temporaire. Auxiliaire de décapage dans les opérations finales de nettoyage et d'élimination des vieilles peintures.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

. Aspect.....	liquide limpide
. Densité à 20 °C	0,806
. Point d'ébullition	61 °C
. Taux d'évaporation (NFT 30301)	2,6
. Teneur en hydrocarbures benzéniques..	nulle
. Teneur en hydrocarbures halogénés	nulle
. Corrosivité sur matériaux	nulle sur tous métaux
. Compatibilité avec les peintures	excellente sur nitrocellulosique, nitroacrylique, vinylique, époxis, polyuréthane, polyester, etc...

Socomor
Finishing Technologies

Support technique International / International Technical Support
tel. +33 (0)2 97 43 76 90 fax +33 (0)2 97 54 50 26 E-mail Support@socomor.com

*Veillez consulter notre site Web pour connaître notre correspondant le plus proche
Please consult our Web site to find our nearest correspondent*

socomor@socomor.com



PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Il convient, comme pour tous les solvants, d'éviter les concentrations élevées de vapeurs et de ventiler les locaux.

Son bas point d'inflammabilité oblige à prendre les précautions habituelles tant pour sa manipulation que pour son stockage.

Veuillez consulter la fiche de données de sécurité pour de plus amples informations

Cette fiche annule et remplace la précédente.

« Les informations de cette notice sont données de bonne foi mais n'ont qu'une valeur indicative et n'impliquent par conséquent aucun engagement, ni aucune garantie de notre part, notamment en cas d'atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Les données qui y sont exposées rendent compte d'essais effectués par SOCOMOR qui se réserve par ailleurs le droit d'apporter des modifications techniques au produit. Ces données ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour l'adéquation du produit à chaque cas déterminé. Nous vous invitons à vérifier dans tous les cas la législation locale applicable à l'utilisation de notre produit. Nos services sont à votre disposition pour information.»

Socomor
Finishing Technologies

Support technique International / International Technical Support
tel. +33 (0)2 97 43 76 90 fax +33 (0)2 97 54 50 26 E-mail Support@socomor.com

*Veuillez consulter notre site Web pour connaître notre correspondant le plus proche
Please consult our Web site to find our nearest correspondent*

socomor@socomor.com

