

# HYSOMUL M.C.

DÉGRAISSANT ÉMULSIONNANT

**Homologations :**  
**ARMEE DE L'AIR (S.T.P.A.), AIR FRANCE (FITS 52916-1)**

Mélange actif pour l'élimination des souillures tenaces, des résidus d'huiles brûlées, des traces de fumée d'échappement des moteurs et des graisses durcies sur les pièces mécaniques. Produit de lavage technique sur train d'atterrissage, puits de train, roues, etc... Enlèvement des produits de protection temporaires, huileux ou cireux (WADIS, SOCOPAC et autres).

Inerte sur les métaux ferreux et alliages légers, notamment : 2024 T3, 7075 T6, 2017 A, 2618 A, les surfaces peintes. Non fragilisant sur aciers haute résistance.

## **MISE EN OEUVRE**

Le produit est à utiliser pur. Temps de contact 15 minutes et plus suivant souillure. Rincer à l'eau chaude avec appareillage haute pression.

**Socomor**  
Finishing Technologies

Support technique International / International Technical Support  
tel. +33 (0)2 97 43 76 90 fax +33 (0)2 97 54 50 26 E-mail Support@socomor.com

*Veillez consulter notre site Web pour connaître notre correspondant le plus proche  
Please consult our Web site to find our nearest correspondent*

[socomor@socomor.com](http://socomor@socomor.com)



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

. Composition .....	Solution hydrocarbonée de savons anioniques et de sels alcalins.
. Aspect .....	liquide ambré
. pH à 10 % .....	10
. Densité à 20°C .....	1
. Point d'éclair.....	70°C (ISO 2592)

## PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

- Le point d'éclair élevé ne dispense pas des précautions normales de stockage et de manipulation, à savoir loin des flammes et des sources de chaleur. Stocker à l'abri du gel.
- Produit ne contenant ni solvants chlorés, ni hydrocarbures benzéniques.
- Du fait de l'action puissante de dégraissage du produit sur l'épiderme, porter des gants pour le manipuler.

Veillez consulter la fiche de données de sécurité pour de plus amples informations.

**Cette fiche annule et remplace la précédente.**

« Les informations de cette notice sont données de bonne foi mais n'ont qu'une valeur indicative et n'impliquent par conséquent aucun engagement, ni aucune garantie de notre part, notamment en cas d'atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Les données qui y sont exposées rendent compte d'essais effectués par SOCOMOR qui se réserve par ailleurs le droit d'apporter des modifications techniques au produit. Ces données ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour l'adéquation du produit à chaque cas déterminé. Nous vous invitons à vérifier dans tous les cas la législation locale applicable à l'utilisation de notre produit. Nos services sont à votre disposition pour information.»

**Socomor**  
Finishing Technologies

Support technique International / International Technical Support  
tel. +33 (0)2 97 43 76 90 fax +33 (0)2 97 54 50 26 E-mail Support@socomor.com

*Veillez consulter notre site Web pour connaître notre correspondant le plus proche*  
*Please consult our Web site to find our nearest correspondent*  
[socomor@socomor.com](http://socomor@socomor.com)

