

# COMORCAP LS

## DECAPANTE DE PINTURAS

COMORCAP LS es una composición solvente orgánica perfectamente estable que permite eliminar las pinturas de todos los soportes por pulverización o por inmersión.

No tiene ninguna acción corrosiva sobre los metales, en particular sobre los aceros y aleaciones ligeras. Puede utilizarse en la madera. Ataca los cauchos y algunas materias plásticas.

### UTILIZACIONES

Decapado de las pinturas grasas, celulósicas, sintéticas que secan al aire o en el horno, por inmersión de las piezas a decapar. Utilizar una cuba de acero ordinario.

Cuidado : no se debe introducir agua en la cuba de tratamiento. Fuera de utilización, recubrir la cuba de una tapa hermética.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

. Composición .....	solventes halogenados y oxigenados
. Aspecto .....	líquido transparente
. Densidad media .....	1,28
. Olor.....	solvente clorado
. Inflamabilidad .....	sin punto de inflamación en el punto de ebullición

**Socomor**  
Finishing Technologies

Support technique International / International Technical Support  
tel. +33 (0)2 97 43 76 90 fax +33 (0)2 97 54 50 26 E-mail Support@socomor.com

*Veillez consulter notre site Web pour connaître notre correspondant le plus proche  
Please consult our Web site to find our nearest correspondent*

[socomor@socomor.com](mailto:socomor@socomor.com)



## PRECAUCIONES DE EMPLEO Y ALMACENAMIENTO

COMORCAP LS contiene solventes clorados, lo que necesita una ventilación adecuada de los locales donde se utilizará.

Como para todos los solventes clorados, es aconsejado que no fumen en presencia de vapores y que trabajen lejos de las llamas, a causa del riesgo de formación de productos de descomposición peligrosos.

Almacenar los envases de COMORCAP LS al abrigo del sol y lejos de las llamas, en un local fresco.

Los envases pueden deformarse durante el almacenamiento ; abrirlos con cuidado.

Por favor consultar la ficha de seguridad para otras informaciones.

### Esta ficha anula y reemplaza la precedente.

« Se proporcionan las informaciones de esta ficha de buena fe, pero sólo tienen un valor indicativo y por lo tanto no implican ningún compromiso o garantía de nuestra parte, en particular en el caso de perjuicio a los derechos de terceros, a causa del uso de nuestros productos. Los datos comunicados resultan de ensayos realizados por SOCOMOR, que se reserva el derecho de añadir modificaciones técnicas al producto. De ningún modo los datos deben sustituir a los ensayos preliminares que es indispensable realizar para verificar la adecuación del producto a cada caso determinado. Les rogamos comprueben la legislación local aplicable a la utilización de nuestro producto en todos los casos. Nuestros servicios están a su disposición para cualquier información.

**Socomor**  
Finishing Technologies

Support technique International / International Technical Support  
tel. +33 (0)2 97 43 76 90 fax +33 (0)2 97 54 50 26 E-mail Support@socomor.com

*Veillez consulter notre site Web pour connaître notre correspondant le plus proche  
Please consult our Web site to find our nearest correspondent*

[socomor@socomor.com](mailto:socomor@socomor.com)

